

GS 15 GEAR SPRAY

Alassca Complex Fettspray für allerhöchste Ansprüche.

Alassca complex thickened gear spray to meet the highest requirements.

GS15 gear spray.

GS 15 GEAR SPRAY

Alassca Complex Fettspray mit extrem hoher Druckstabilität und hervorragender Wasserresistenz.

Dieser Hochleistungsfettspray eignet sich bestens für sämtliche Anwendungsgebiete wie offene Getriebe, Zahnkränze, Kettenantriebe sowie anderen offenen Schmierstellen.

GS 15 GEAR SPRAY

Alassca complex thickened gear spray with outstanding extreme pressure performance and excellent water resistance. Designed for heavy industry applications like open gears, crown gears or chain drives.

GS 15 GEAR SPRAY

Sprayfedt med ekstremt gode EP-egenskaber og vedhæftning. Til anvendelse til kæder, kranse, tandhjul og andre smørepunkter. Vandafvisende.





DE Eigenschaften und Vorteile

- absolute Zuverlässigkeit dank neuzeitlicher Alassca Technologie
- beste Korrosionsschutz-Eigenschaften
- extrem druckstabil
- wasserfest
- verschleissmindernd dank dauerhaftem stabilem Schmierfilm
- beste Hafteigenschaften
- kurze Eintrocknungszeit

Temperaturbereich:

Dauerbetrieb von -30°C bis +140°C; Kurzzeitbetrieb maximal +180°C

EN Benefits

- absolute reliability based on todays modern Alassca soap thickener
- excellent corrosion protection
- extreme load carrying capacity
- water resistant
- anti wear capabilities
- good adhesive properties
- short drying time

Temperature range:


Continous operation -30°C bis +140°C; Short period max. +180°C

DK Fordele

- god rustbeskyttelse
- meget god oxidationsstabilitet
- god mekanisk stabilitet
- god bæreevne

Temperatur:

Kontinuerlig drift -30°C til +140°C; Kort periode max +180°C

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Karton zu 12 Aerosoldosen à 400 ml	Case of 12 aerosols of 400 ml	Karton med 12 spraydåser 400 ml

Artikel-No | Product Code | Varenummer: 51019

Version 2014-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer	
NLGI Klasse	NLGI Grade	Grade NLGI	0.5
Seifentyp	Thickener	Type af sæbe	Alassca Complex
Penetration nach ASTM D 217	Penetration ASTM D 217	Penetration ved ASTM D 217	350
Grundölviskosität bei 40°C	Base oil viscosity at 40°C	Baseolie viskositet ved 40°C	800 mm ² /s
Grundölviskosität bei 100°C	Base oil viscosity at 100°C	Baseolie viskositet ved 100°C	43 mm ² /s
Tropfpunkt nach IP 396	Drop Point IP 396	Droppoint IP 396	>260°C
4-ball weld load DIN 51350	4-ball weld load DIN 51350	4-ball weld load DIN 51350	7500 N
Farbe			dunkelbraun
	Color		dark brown
		Farve	mørkebrun

Normen / Features / Specifikationer

DIN KPGOG0.5N-30 • ISO-L-XCDIB 0.5

oelbrack®

Importør: Alticar Danmark
 Telefon: 4618 0037
 www.alticar.dk